

DONNÉES TECHNIQUES



DUOCHEM 5206

Revêtement à l'époxyde transparent

DESCRIPTION & UTILISATION:

DUOCHEM 5206 est une résine d'époxyde à haute teneur en matières solides. Conçu comme un revêtement protecteur transparent à fini satin, DUOCHEM 5206 est hautement recommandé comme couche de finition sur les surfaces décoratives afin d'en garder l'apparence originale. DUOCHEM 5206 peut être appliqué sur la plupart des surfaces propres et saines.

QUALITÉS:

- Transparent fini satin et antidérapant
- Résistant à l'usure
- Facile d'application
- Sans joints
- Protège les finis et couleurs des substrats adéquatement préparés
- Haute teneur en matières solides

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Proportion du mélange	:	2 parties "A" à 1 partie "B" par volume
Matières solides (poids)	:	Partie A: 100% Partie B: 88% Mélangé: 96%
Matières solides (volume)	:	Partie A: 100% Partie B: 86.5% Mélangé: 95%
C.O.V.	:	Partie A: 0 grammes/litre Partie B: 117 grammes/litre Mélangé: 35 grammes/litre
Viscosité	:	500 - 800 cps (A & B mélangé)
Durée de vie	:	30 minutes
Période d'induction	:	aucune
Méthode d'application	:	rouleau, pinceau
Nombre de couches	:	une sur surface lisse
Épaisseur recommandée	:	3-4 mils secs
Rendement en surface	:	9-12 m ² /li.
Solvant nettoyeur	:	solvant Duochem 201

DONNÉES TECHNIQUES



DUOCHEM INC.
1250, Graham Bell
Boucherville (Québec)
J4B 6H5
www.duochem.com
courrier électronique :
sales_ventes@duochem.com
☎ 1 888 577-6421

QUÉBEC
☎ (450) 655-6421

MARITIMES
☎ (902) 468-7878
1 877 829-9769

ONTARIO
☎ (416) 665-5885
1 888 405-7222

OUEST ONTARIO
☎ (519) 245-8151

OUEST CANADA
☎ 1 877 455-9595

VANCOUVER
☎ (604) 521-0572

Ces renseignements résultent d'essais que nous estimons valables. Comme nous n'exerçons aucun contrôle sur les conditions d'application, notre responsabilité se limite au remplacement, par une quantité égale, de tout produit prouvé défectueux et dont nous sommes responsables.

DUOCHEM 5206

Revêtement à l'époxyde transparent

INFORMATIONS TECHNIQUES (suite):

Durée de séchage (23 C)	:	hors poise complet:	:	6-8 heures 7 jours
Délai de recouvrement (23 C)	:	8-12 heures		
Durée du matériel	:	1 an dans les contenants originaux non-ouverts		
Emballage	:	en unité de 11.36 et 56.78 litres (3 et 15 Gallons US)		

INSTRUCTIONS D'APPLICATION:

Tout substrat doit être libre de contaminants. En cas de doute, consulter le fabricant.

Préparation de la surface

Lorsque le DUOCHEM 5206 est appliqué sur un autre revêtement à l'époxyde, attendre 8 à 12 heures pour que le produit de base durcisse, et appliquer directement. Si plus de 48 heures s'écoulent entre les couches, un sablage est recommandé pour assurer l'adhésion.

APPLICATION

Mélanger les parties "A" et "B" séparément. Ensuite, bien mélanger les deux parties dans les proportions de 2 parties "A" pour 1 partie "B" (durcisseur) par volume. Appliquer à l'épaisseur recommandée en utilisant les méthodes d'application suggérées.

PRÉCAUTIONS: Consulter la fiche signalétique.

- Ne pas appliquer le matériel à des températures inférieures à 13 C (55 F).
- Assurer une bonne ventilation.
- Il est recommandé d'observer les règles de sécurité Provinciales et Fédérales. En cas de contact avec les yeux, bien rincer avec de l'eau et consulter un médecin immédiatement. En cas de contact avec la peau, bien rincer avec de l'eau et du savon. Garder hors de la portée des enfants. Consulter la fiche signalétique.

0495
GR46